

L1 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1997-188301 [17] WPIDS

DNC C1997-060184

TI Rapidly disintegrating buccal formulation, allowing old people and infants to swallow easily, and its prepn - comprises drug and wettable material which is mouldable on humidifying..

DC A96 B07

PA (TANA) TANABE SEIYAKU CO

CYC 1

PI JP 09048726 A 19970218 (199717)\* 6p <--

ADT JP 09048726 A JP 1995-200845 19950807

PRAI JP 1995-200845 19950807

AN 1997-188301 [17] WPIDS

AB JP 09048726 A UPAB: 19970424

Buccal formulation consists of drug and a material wetting in a mouldable way on humidifying and retaining a shape after moulding and drying. The ingredients are humidified and moulded at a low density in an easily disintegrable way. Pref the density on humidifying and moulding is 0.4-1.3 g/cm<sup>3</sup>. Also claimed is prepd of the formulation comprising mixing drugs with the mouldable wetting material, moulding the mixt at a low density under humidifying conditions or moulding the mixt at a low density and keeping under humidifying conditions to form into a specified shape, and drying the moulded prod.

Pref the mouldable swelling material is one or more of sugars, sugar alcohols and water-soluble polymers, more pref one or more of glucose, fructose, white sugar, mannitol, sorbitol, maltitol, xylitol, erythritol, polyvinyl pyrrolidone, dextrin, hydroxyethyl cellulose and macrogel.

ADVANTAGE - The formulation disintegrates rapidly in the mouth and is physically strong and easy to handle. It can have a strong or fresh sweet taste.

Dwg.0/0

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 9 - 4 8 7 2 6

(43)公開日 平成 9 年 ( 1 9 9 7 ) 2 月 1 8 日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
A61K 9/20			A61K 9/20	E
45/00			45/00	
47/10			47/10	B
47/26			47/26	B
47/32			47/32	B
審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 6 頁) 最終頁に続く				

(21)出願番号 特願平 7 - 2 0 0 8 4 5

(22)出願日 平成 7 年 ( 1 9 9 5 ) 8 月 7 日

(71)出願人 0 0 0 0 0 2 9 5 6

田辺製薬株式会社

大阪府大阪市中央区道修町 3 丁目 2 番 1 0 号

(72)発明者 中島 欣吾

大阪府交野市星田山手 3 丁目 1 1 番 1 0 号

(72)発明者 鯉田 義之

大阪府交野市天野が原町 2 丁目 3 6 番 6 号

(72)発明者 松原 孝次

兵庫県神戸市中央区大日通 3 丁目 4 番 6 号

(72)発明者 南 明宏

大阪府大阪市淀川区加島 3 丁目 1 3 番 3 1 号

(74)代理人 弁理士 箕浦 繁夫

(54)【発明の名称】 口腔内速崩壊性製剤およびその製法

(57)【要約】

【課題】 嚥下能力が低い高齢者や小児が容易に服用でき、嚥下能力がある成人においても、水なしで服用が容易な口腔内速崩壊性製剤およびその製法を提供する。

【解決手段】 ブドウ糖、果糖、白糖等の糖類、マンニトール、ソルビトール等の糖アルコールおよびポリビニルピロリドン、デキストリン等の水溶性高分子物質等の加湿により成形可能に湿润しかつ成形後の乾燥により該形状を維持する物質と薬物を混合して低密度で加湿湿润させた後、乾燥することにより、口腔内で容易に崩壊し、かつ強度も充分である口腔内速崩壊性製剤を取得する。

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 薬物および加湿により成形可能に湿潤し  
かつ成形後の乾燥により該形状を維持する物質からな  
り、これら成分が低密度で加湿、成形されることにより  
崩壊容易に構成されてなる口腔内速崩壊性製剤。

【請求項 2】 加湿、成形時における密度が約 0.4 ~  
約 1.3 g/cm<sup>3</sup> である請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】 加湿により成形可能に湿潤しかつ成形後  
の乾燥により該形状を維持しうる物質が、糖、糖アルコ  
ールおよび水溶性高分子から選ばれる 1 種または 2 種以  
上である請求項 1 または 2 記載の製剤。

【請求項 4】 加湿により成形可能に湿潤しかつ成形後  
の乾燥により該形状を維持する物質が、ブドウ糖、果  
糖、白糖、マンニトール、ソルビトール、マルチト  
ール、キシリトール、エリスリトール、ポリビニルピロリ  
ドン、デキストリン、ヒドロキシエチルセルロースおよ  
びマクロゴールから選ばれる 1 種または 2 種以上である  
請求項 2 記載の方法。

【請求項 5】 薬物および加湿により成形可能に湿潤し  
かつ成形後の乾燥により該形状を維持する物質を混合  
し、加湿下に低密度で成形するかあるいは低密度で成形  
したのち加湿下に維持して所望の形状とし、ついで乾燥  
することを特徴とする口腔内速崩壊性製剤の製法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、口腔内速崩壊性製  
剤およびその製法に関する。

【0002】

【従来の技術】 高齢者や小児は嚥下能力が低いため、錠  
剤の服用が困難であったり、散剤、顆粒剤が口腔内に付  
着したり、入れ歯に入ったり、一部をこぼしたりするこ  
ともある。このような高齢者や小児が容易に服用でき、  
嚥下の能力のある成人においても水なしで服用が容易な  
製剤の開発が望まれており、すでにいくつかの製剤が知  
られている。

【0003】 例えば、(1) 薬物、ゼラチン等のポリマ  
ーおよびマンニトール等の溶液を予め作製し、PTP の  
ポケットに入れ、凍結乾燥によって製造される口腔内速  
崩壊性製剤 (特公平 1-49242、特公昭 62-50  
445 等)、(2) 薬物および乳糖又はマンニトールから  
なる糖類を寒天水溶液に懸濁し、鋳型に充填しゼリー  
状に固化させた後、乾燥することにより製造される口腔  
内速崩壊性製剤 (特開平 5-511543)、(3) 薬  
物等と賦形剤の混合物を結合剤と水等を用いて練合し、  
練合物を鋳型に充填後、練合物を圧縮して製造される口  
腔内速崩壊性製剤 (特開平 6-218028) がある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 (1) は口腔内での崩  
壊・溶解速度は極めて速いが、製剤がもろく、PTP の  
ポケットから押し出すことは困難であり、取り出しにく

く、破損し易いという問題がある。また (2) は PTP  
のポケットからの取り出しに耐え得る強度を持っている  
が、製造するには水を使用するため、水に不安定な薬物  
は適用できず、苦味を持つ薬物の場合苦味が強く感じら  
れ、薬物によっては製造中に結晶形が変化して安定性が  
悪くなる場合がある。更に (3) は圧縮成形によって得  
られる錠剤に比べれば崩壊し易いものの、上記 (1) お  
よび (2) と較べれば崩壊が遅い。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、かかる従  
来技術の問題を解決すべく検討の結果、ブドウ糖、果  
糖、白糖等の糖類に薬物を混合して加湿湿潤させた後、  
乾燥した製剤は、口腔内で容易に崩壊し、かつ強度も充  
分であることを見いだすと共に、他の吸湿により湿潤す  
る糖アルコール、水溶性高分子物質等も該製剤の担体と  
して利用しうることを見だし、本発明を完成した。

【0006】 かかる知見に基づく本発明は、薬物および  
加湿により成形可能に湿潤しかつ成形後の乾燥により該  
形状を維持する物質からなり、これら成分が低密度で加  
湿、成形されることにより崩壊容易に構成されてなる口  
腔内速崩壊性製剤およびその製法である。

【0007】 本発明において、加湿とは、自然の状態に  
おける空気中の水分量よりも多くなるように強制的に空  
気中の水分量を増加させることを意味し、水が蒸発によ  
り気体状態で空気中に存在することの他、例えば噴霧に  
より水が微小な液体状態で空気中に存在することをも意  
味する。また加湿により成形可能に湿潤するとは、加湿  
状態で物質が空気中の水分を吸収して流動性を低下さ  
せ、一定の形状に成形した場合に極端にその形状を変化  
させない程度に、物質が相互に凝集ないし固着するこ  
とを意味し、成形と加湿の順序は問わない。

【0008】 また、乾燥により該形状を維持しうると  
は、上記の加湿、成形又は成形、加湿によって成形させ  
たのち、乾燥によって吸収された水分を除去した場合  
に、吸湿ないし潮解した成分の固化によって極端にその  
形状を変化させないことを意味する。

【0009】 さらに、低密度とは、溶媒を加えて混練し  
たり、高圧力などを加えることによって粒子間に存在す  
る空隙を減少させて高密度状態としないことを意味し、  
例えば粉末粒子を圧力をかけずに鋳型に充填した状態、  
或いは充填後、わずかに圧力をかけた場合に見られる程  
度の密度を意味する。かかる密度を具体的に示すとす  
れば、約 0.4 ~ 約 1.3 g/cm<sup>3</sup> の範囲があげられ  
る。

【0010】 本発明において、薬物としては、口腔内で  
嚥下困難でない程度に、苦み、渋み等の不快感を有せ  
ず、経口投与可能な薬物であれば特に限定されない。か  
かる医薬活性成分としては、例えば化学療法剤、抗生物  
質、呼吸促進剤、鎮咳去たん剤、抗悪性腫瘍剤、自律神  
経用薬剤、精神神経用薬剤、局所麻酔剤、筋弛緩剤、消

化器官用薬剤、抗ヒスタミン剤、中毒治療剤、催眠鎮静剤、抗てんかん剤、解熱鎮痛消炎剤、強心剤、不整脈治療剤、利尿剤、血管拡張剤、抗脂血剤、滋養強壮変質剤、抗凝血剤、肝臓用薬剤、血糖降下剤、血圧降下剤、脳循環・代謝改善剤等があげられる。

【0011】また、加湿により成形可能に湿潤しかつ乾燥により該形状を維持しうる物質（以下、単に湿潤物質という）としては、かかる性状を有する糖類、糖アルコール又は水溶性高分子物質があげられ、糖類としては、ブドウ糖、果糖、白糖等の単糖類又は少糖類があげられ、糖アルコールとしては、マンニトール、ソルビトール、マルチトール、エリスリトール、キシリトール等があげられ、水溶性高分子物質としては、ポリビニルピロリドン、デキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、マクロゴール等があげられる。

【0012】このうち、特に、ブドウ糖、白糖、マルチトール、キシリトール、デキストリン、ポリビニルピロリドン、マクロゴールが好ましい。

【0013】これらの物質は、通常、製剤の分野で使用される程度のグレードであればよく、特に限定されない。また、これらの湿潤物質は単独又は任意の割合で混合して使用しても良い。

【0014】これらの物質においては、当然のことながら、吸湿性に強弱があり、例えば、ブドウ糖、果糖、白糖、キシリトール、ソルビトール、マルチトール、デキストリン、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、マクロゴール等は強く、マンニトール、エリスリトール等は比較的弱いので、これらを適宜組合せることにより、好適な製剤とすることができる。例えば吸湿性の強い物質を多くすれば成形性に優れ、かつ強固な製剤を得ることができ、また吸湿性の弱い物質を多くすれば速く崩壊する製剤とすることができる。

【0015】本発明において、湿潤物質を複数組合わせて使用する場合の比較的好ましい組合わせとしては、例えばブドウ糖、果糖、白糖等の単糖類又は少糖類とマンニトール、ソルビトール、エリスリトール等の糖アルコールの組合わせ、単糖類又は少糖類とポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、マクロゴール等の水溶性の高分子物質の組合わせ、糖アルコールと水溶性高分子物質の組合わせ等があげられる。

【0016】更により好ましい組合わせをあげるとすれば、例えば、マンニトール／白糖、エリスリトール／ブドウ糖、マンニトール／マルチトール、キシリトール／ポリビニルピロリドン、マンニトール／ポリビニルピロリドン、エリスリトール／白糖、キシリトール／ポリビニルピロリドン等をあげることができる。これらは、2成分に限られることなく何成分であっても配合して使用することができる。例えば、3成分の組合せをあげるとすれば、好ましいものとして、マンニトール／エリスリトール／白糖、マンニトール／エリスリトール／ポリビ

ニルピロリドン等をあげることができる。とりわけ単糖類、少糖類又は糖アルコールは水に対する挙動が類似するものが多く、同じカテゴリーに属するものであれば、容易に配合の変更や追加を行うことができる。

【0017】またこれらの配合量は、容易に決定することができる。例えば、所望の成分を薬物と適宜混合したのち、加湿条件下で吸湿させ、乾燥し、崩壊性と成形性を確認すれば、その適否は簡単に判別することができる。

10 【0018】本発明の製剤においては、上記の成分、すなわち薬物と湿潤物質以外に、製剤技術の分野で汎用される添加物を添加することができる。かかる添加物としては、例えば、乳糖、結晶セルロース等の賦形剤、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、カルボキシメチルスターチナトリウム、部分アルファー化デンプン、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、クロスリンクカルボキシメチルセルロースナトリウム等の崩壊剤、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、タルク、軽質無水ケイ酸、含水二酸化ケイ素等の滑沢剤、更にはリン脂質、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ショ糖脂肪酸エステル等の界面活性剤、或いはオレンジ、ストロベリー等の香料、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、リボフラビン、カラメル、食用赤色3号、食用赤色102号、食用青色1号、食用黄色5号、食用黄色4号アルミニウムレーキ等の着色剤、サッカリン、アスパルテーム等の甘味剤、クエン酸、クエン酸ナトリウム、コハク酸、酒石酸、フマル酸、グルタミン酸等の矯味剤、シクロデキストリン、アルギニン、リジン、トリスアミノメタン等の溶解補助剤があげられる。

30 【0019】これらの成分は、本発明の製剤における崩壊性と成形性を損なわない範囲であれば、適宜、任意の量を単独あるいは混合して使用することができ、例えば、乳糖／白糖／ステアリン酸マグネシウム、マンニトール／トウモロコシデンプン／ポリビニルピロリドン／オレンジ香料等をあげることができる。

40 【0020】本発明において、薬物と湿潤物質の配合比率は、特に限定されないが、薬物の水に対する溶解度のバラエティを考慮すれば、湿潤物質1重量部に対して薬物が、約0.00001～約3重量部含まれていればよく、とりわけ約0.0001～約1重量部含まれているのが好ましい。

50 【0021】本発明の製剤は、これら成分を低密度で加湿成型することによって、空隙が大きく口中で高い崩壊性を得ることができるので、この点が重要となる。かかる密度を具体的に示すとすれば、約0.4～約1.3g

／ $\text{cm}^3$ であり、この範囲であれば、特に不都合はないが、例えば湿潤物質として糖類や糖アルコールを用いる場合には、密度として、全く圧力を加えない状態での密度（約 $0.5 \text{ g/cm}^3$ ）から、崩壊性を損なわない約 $50 \text{ kg/cm}^2$ の圧力をかけた場合の密度（約 $1.3 \text{ g/cm}^3$ ）程度までの範囲が適当であり、更には約 $0.7 \sim 1.1 \text{ g/cm}^3$ が好ましく、約 $0.8 \sim 0.9 \text{ g/cm}^3$ がより好ましい。また水溶性高分子物質を用いる場合には、密度として約 $0.4 \sim 1.3 \text{ g/cm}^3$ が適当であり、更には約 $0.5 \sim 0.8 \text{ g/cm}^3$ が好ましく、約 $0.5 \sim 0.6 \text{ g/cm}^3$ がより好ましい。

【0022】本発明の製剤は薬物および加湿により成形可能に湿潤しかつ成形後の乾燥により該形状を維持する物質を混合し、加湿下に低密度で成形するかあるいは低密度で成形したのち加湿下に維持して所望の形状とし、ついで乾燥することによって容易に製造することができる。

【0023】本発明において、加湿条件は通常の湿度以上となる条件であれば、特に限定されないが、薬物と湿潤物質の混合物が全体的にしっとりとしりけを帯び、乾燥後成形可能となるような湿度であればよく、あるいは混合物の内の湿潤物質の一部ないし全部が吸湿してしりけを帯び乾燥後成形可能となる条件であってもよい。更には湿潤物質の一部又は特定成分が潮解するような条件であってもよい。要するに薬物と湿潤物質の混合物が乾燥後成形可能のように吸湿する条件を設定すればよく、作業性の面からは、湿度が高いほど所要時間が短縮できるので、この意味からエルダーの仮説（一番ヶ瀬監修、新しい製剤学（広川書店）平成5年9月10日発刊、96頁）により算出される混合物の臨界相対湿度以上で、適宜、最適湿度を選択すればよい。

【0024】加湿は、加温下でもよく常温でもよく特に限定されないが、配合される薬物と湿潤物質の温度に対する影響を考慮して温度を設定すればよい。更に加湿手段は特に限定されず、既知の手段、例えば噴霧式加湿機、加温式加湿機（恒温恒湿器、ナガノ科学機械製作所製）等の加湿機を使用すればよい。

【0025】最適な加湿条件は、混合物の見かけの臨界相対湿度によって異なるが、加湿条件を例示するとすれば、マンニトール／白糖の場合、例えば湿度が約 $70 \sim 100 \text{ RH}\%$ 、より好ましくは約 $80 \sim 100 \text{ RH}\%$ 、とりわけ好ましくは約 $90 \sim 100 \text{ RH}\%$ 程度であり、温度が約 $10 \sim 70^\circ\text{C}$ 、より好ましくは約 $15 \sim 50^\circ\text{C}$ 、とりわけ好ましくは約 $20 \sim 30^\circ\text{C}$ であるような条件があげられる。

【0026】成形は、低密度を維持しつつ所望の形状となるよう既知の方法ないし既知手段により実施することができる。具体的には、例えば所望の形状の鋳型や成形したPTPのポケットに、湿潤した薬物と湿潤物質の混

合物を充填し、必要に応じて圧縮することによって実施することができる。圧縮は、例えば、約 $50 \text{ kg/cm}^2$ 以下、好ましくは約 $20 \text{ kg/cm}^2 \sim$ 数 $\text{g/cm}^2$ 程度の範囲で適宜選択することができ、圧力は、密度を所望の範囲に維持しつつ配合される薬物と湿潤物質の成形維持力と崩壊性を加味して決定することができる。

【0027】本発明において、薬物および添加物の粒子径は特に限定されないが、粒子系が小さい方が服用感に優れている。

【0028】また、本発明において、薬物が苦味、臭い等の不快感が強い場合は、これらを隠蔽することもできるコーティング剤や矯味矯臭剤で加工して使用することができる。これらのコーティング剤や矯味矯臭剤並びに加工方法は通常の技術分野で使用されているものであれば何等制限なく使用することができる。

【0029】本発明の製剤の成形に際しては、どのような形状をも採用することができ、例えばタブレット型、楕円形、球形、角形等種々の形状に成形することができる。更に、一定の形状に成形し、加湿、乾燥の後に粉碎して、顆粒、細粒、散剤とすることもできる。

【0030】本発明で得られる製剤の空隙率は、例えば約 $20 \sim 70\%$ 、より好ましくは約 $25 \sim 60\%$ 、とりわけ好ましくは約 $30 \sim 50\%$ である。

【0031】乾燥は、成形後の製剤の固化および水分除去のために実施するものであり、常温～加温下、常圧～減圧下に、適宜条件を組合わせて実施することができる。

【0032】以下、実験例および実施例によって、更に本発明を詳細に説明する。

【0033】

【発明の実施の形態】

【0034】

【実施例】

実験例1

＜実験方法＞ニセルゴリン $5 \text{ g}$ 、湿潤物質 $195 \text{ g}$ （マンニトール $155 \text{ g}$ および表1に記載の湿潤物質各 $40 \text{ g}$ ）を混合し、乳鉢中で粉碎した。ついで粉碎末 $200 \text{ mg}$ を直径 $10 \text{ mm}$ の鋳型に入れ、約 $5 \text{ kg/cm}^2$ の圧力を加えた。これを $40^\circ\text{C} \cdot 89\% \text{ RH}$ の加温、加湿下に $18$ 時間保存した後、 $45^\circ\text{C}$ にて $3$ 時間減圧乾燥することにより本発明の口腔内速崩壊性製剤を得た。また対照として表1記載の物質を使用して同様に実施することにより、対照の製剤を得た。両者の製剤における口腔内での崩壊時間を比較した。

【0035】＜結果＞結果は表1に示す通りであり、本発明で使用される湿潤物質はいずれも優れた成形性と崩壊性を示したことがわかる。

【0036】

【表1】

表 1

	湿潤物質	成形性	崩壊時間(秒)
本 発 明	デキストリン	良	1 5
	ソルビトール	良	3 0
	ブドウ糖	良	2 0
	白糖	良	5
	ヒドロキシエチルセルロース(SE500)	可	1 5
	ポリエチレングリコール2000	良	2 0
	ポリビニルピロリドン(K30)	良	1 0
対 照	なし	成形せず	
	カルボキシメチルセルロースナトリウム	成形せず	
	硫酸カルシウム	成形せず	
	アラビアゴム末	成形せず	
	アルギン酸ナトリウム	成形せず	
	寒天	成形せず	
	ゼラチン	成形せず	
	でんぶん	成形せず	
	カルボキシメチルセルロースカルシウム	成形せず	
	ヒドロキシプロピルセルロース(SL)	成形せず	
	ヒドロキシプロピルメチルセルロース(TC-5)	成形せず	

## 【0037】 実験例2

＜実験方法＞フマル酸ビスプロロール1 g、マンニトール、乳糖、白糖、エリスリトール又はキシリトールのいずれかを39 gに白糖5 gを混合し、乳鉢中で粉碎した。粉碎末180 mgを直径10 mmの鋳型に入れ、約1 kg/杵の圧力を加えた。これを40℃の表2に示す加湿下に12時間保存した後、40℃にて6時間乾燥

表 2

賦形剤	加湿条件	成形性	口腔内崩壊時間(秒)
マンニトール	89%RH	良	5
果糖	65%RH	良	15
白糖	89%RH	良	25
エリスリトール	89%RH	良	6
キシリトール	65%RH	良	60

## 【0040】 実施例1

主薬としてイミダプリル5 g、乳糖を201 g、ポリビニルピロリドン3 g、ステアリン酸マグネシウム1 gを混合後、乳鉢中で粉碎した。粉碎末210 mgを直径10 mmの鋳型に入れ、約100 g/杵の圧力を加えた。これを30℃・89%RHの加湿、加湿下に18時間保存した。その後、60℃にて3時間乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0041】 実施例2

塩酸トリメトキノール3 gとエリスリトール160 g、ブドウ糖50 gを乳鉢中で粉碎した後、ステアリン酸カルシウム1 g、オレンジの香の粉末香料2 gを加え混合した。混合粉碎末200 mgを直径8 mmの凹型に成形

し、得られる製剤の成形性および口腔内での崩壊時間を比較した。

【0038】＜結果＞結果は、表2に示す通りであり、いずれの湿潤物質を用いた場合にも、優れた成形性と崩壊性が得られたことがわかる。

【0039】

【表2】

したPTPにいれ、約1 kg/杵の圧力で圧縮した後、25℃・90%RH下で2.4時間保存した。その後、60℃で2時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0042】 実施例3

臭化水素酸スコラミン0.5 g、マレイン酸クロラムフェニコール3 g、キシリトール200 g、ポリビニルピロリドン20 g、クエン酸ナトリウム2 g、リンゴ酸5 g、ステアリン酸マグネシウム0.5 gを混合した後、粉碎した。粉碎末500 mgを直径11 mmの鋳型にいれ、約5 kg/杵で圧縮した。25℃・60%RHに10時間保存の後、40℃にて3時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0043】実施例4

塩酸イミダプリル5gに乳糖95g、ポリエチレングリコール(2000)20gおよびステアリン酸マグネシウム0.1gを混合の後、乳鉢中で粉碎し、100mgを直径7mmの鋳型に入れ、約20kg/枠で圧縮した。40℃・90%RHで8時間加湿の後、40℃にて5時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0044】実施例5

臭化ブチルスコポラミン10g、スルピリン250g、マンニトール250g、ポリビニルピロリドン100g、メントール0.5gを混合の後、乳鉢中で粉碎し、直径11mmの鋳型に600mgをいれ、約15kg/枠で圧縮した。ついで以下実施例1と同様に実施することによりことにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

【0045】実施例6 塩酸ジルチアゼム30g、エリスリトール100g、白糖10g、アスパルテーム1g、しよ糖脂肪酸エステル0.1gを混合し、ついで以下実施例1と同様に実施することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0046】実施例7

エテンザミド150g、アセトアミノフェン100g、カフェイン30g、キシリトール250g、ポリビニルピロリドン100gを混合後、粉碎した。ついで以下実施例2と同様に実施することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0047】実施例8

フマル酸ビスプロロール2.5gに乳糖100g、白糖25gを加え混合した。これを直径11mmの鋳型に200mgをいれ、約15kg/枠で圧縮した。これに水蒸気を吹き付け吸湿させた後、室温で20時間保持する。ついで室温にて減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0048】実施例9

ニセルゴリン5g、マンニトール140g、ソルビトール10g、白糖40g、マクロゴール5gを混合の後、乳鉢で粉碎し、その200mgを直径10mmの鋳型にいれ約1kg/枠で圧縮した。ついで40℃・90%RHで10時間加湿後、40℃にて5時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0049】実施例10

フマル酸ビスプロロール5gに白糖145gを加え混合した後、150mgを直径9mmの鋳型にいれ約2kg/枠で圧縮した。ついで、25℃・90%RHで8時間加湿後、60℃にて3時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0050】実施例11

臭化水素酸スコポラミン0.1gにキシリトール200gを加え、乳鉢中で粉碎の後、その200mgを直径10mmの鋳型にいれ約5kg/枠で圧縮した。ついで、25℃・85%RHで8時間加湿後、40℃にて3時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0051】実施例12

臭化水素酸スコポラミン0.1gにポリビニルピロリドン200gを加え、乳鉢中で粉碎の後、その100mgを直径8mmの鋳型にいれ約0.5kg/枠で圧縮した。ついで、25℃・75%RHで8時間加湿後、40℃にて3時間減圧乾燥することにより口腔内速崩壊性製剤を得た。

## 【0052】実施例13

実施例1で得られた錠剤を軽く粉碎した後、篩を用い、355~1400μmの粒径の口腔内速崩壊性製剤の顆粒剤を得た。

## 【0053】

【発明の効果】本発明は、糖類、糖アルコール及び水溶性高分子物質等水溶性に優れた湿潤物質中に薬物が存在しているため、口腔内で急速に溶解ないし崩壊するため経口投与製剤として優れている。更に、物理的にも強固であるため、PTPのポケット等からの取り出し等、取扱いが容易であって、これまでの口腔内速崩壊性製剤のように取り出しにくい、破損し易い等の問題がない。

【0054】また本発明の製剤では水は湿潤物質の吸湿のために使用されるため、水それ自体の絶対量は非常に少なく、それゆえ多量に水を使用した場合の、水に不安定な薬物に対する悪影響(例えば、多形による薬物の不安定化等)も避け得るという利点の他、製造装置への付着も少ないという利点をも有する。

【0055】しかも、糖類及び糖アルコール等は、強い甘味ないし清涼感のある甘味を有するので、これを使用した場合には、小児にも抵抗なく投与できるという利点も併せ有する。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

47/34

47/34

B

47/36

47/36

B

47/38

47/38

B



L3 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1997-231144 [21] WPIDS

DNC C1997-074352

TI Tablets with rapid disintegration in oral cavity - prepared by compressing and moulding mixture of medicine, crystalline cellulose, hydroxypropyl-cellulose and lubricant.

DC A96 B07

PA (RYUK-N) RYUKAKUSAN KK

CYC 1

PI JP--09071523 A 19970318 (199721)\* 5p <--

ADT JP--09071523 A 1995JP-0264583 19950907

PRAI 1995JP-0264583 19950907

AN 1997-231144 [21] WPIDS

AB JP 09071523 A UPAB: 19970522

Tablets with rapid disintegration in the oral cavity are prepd. by compression and moulding a mixt. of a medicine, crystalline cellulose, lowly substd. hydroxypropylcellulose and a lubricant. Crystalline cellulose and lowly substd. hydroxypropylcellulose are used at ratios of 1:2 3-9.

Medicines which require rapid absorption (e.g. antihypertensive agents, cerebral circulation improving agents and anti-motion sickness agents are preferable used to prepare tablets.

USE - Used for chewable tablets.

ADVANTAGE - Rapid absorption of effective ingredients is obtained.

EXAMPLE - In an example, a compsn. of 10.0% meclozine HCL, 62.3% crystalline cellulose, 26.7% lowly substd. hydroxypropylcellulose and 1.0% Mg stearate was mixed and tabletted to give tablets. Tablets prepd. by compression pressure of 100, 200, 250 and 300 kgf showed disintegration period of 36.5, 27.3, 32.5, 40.1 and 54.0 sec., respectively.

Dwg.0/0

THIS PAGE BLANK (USPTO)